INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

A1

(51) Internationale Patentklassifikation 4:

A61L 27/00, A61K 6/06

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 87/03491

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

18. Juni 1987 (18.06.87)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP86/00702

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. Dezember 1986 (03.12.86)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(81) Bestimmungsstaaten: AU, JP, US.

(31) Prioritätsaktenzeichen:

P 35 42 744.2

(32) Prioritätsdatum:

3. Dezember 1985 (03.12.85)

(33) Prioritätsland:

DE

(71)(72) Anmelder und Erfinder: EWERS, Rolf [DE/DE]; Graf-Spee-Strasse 46, D-2300 Kiel 1 (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KASPERK, Christian [DE/DE]; Lorenzendamm 20, D-2300 Kiel 1 (DE).

(74) Anwalt: WEBER & HEIM; Hofbrunnstrasse 36, D-8000 München 71 (DE).

(54) Title: POROUS HYDROXYLAPATITE MATERIAL

(54) Bezeichnung: PORÖSES HYDROXYLAPATIT-MATERIAL

(57) Abstract

A porous hydroxylapatite material is made from the basic calcium-rich skeleton of calcium-incrusted algae converted into hydroxylapatite and is used as a substitute for bone or for the radix dentis, as an augmentation and stabilisation material, substitute hollow body or defect filler material.

#### (57) Zusammenfassung

Poröses Hydroxylapatit-Material, welches aus dem in Hydroxylapatit umgewandelten kalziumreichen Grundskelett aus kalkinkrustierenden Algen hergestellt worden ist und zur Verwendung als Knochenersatz, Zahnwurzelersatz, Augmentationsmaterial, Stabilisierungsmaterial, Hohlkörperersatz oder Defektfüllungsmaterial dient.

# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB BE BG BI BR CF CG CH CM DE FI	Österreich Australien Barbados Beigien Bulgarien Benin Bensilien Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Kamerun Deutschland, Bundesrepublik Dänemark Finnland	FR GA GB HU II LIP KP KR LI LIU MC MG ML	Frankreich Gabun Vereinigtes Königreich Ungarn Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg Monsoo Madagaskar Mali	MR MW NL NO SD SS SN SU TO TG US	Mauritanien Maiawi Niederiande Norwegen Rumfinien Suden Schweden Senegal Soviet Union Trached Togo Vereinigte Staaten von Amerika
--	---	--	--	----------------------------------	---

### Poröses Hydroxylapatit-Material

\*

è

Die Erfindung betrifft ein poröses Hydroxylapatit-Material und dessen Verwendung in der Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin.

Aus der US-Patentschrift 3 929 971 ist bereits ein synthetisches, poröses Hydroxylapatit-Material bekannt, welches eine spezielle Mikrostruktur aufweist und als Biomaterial, z.B. als Prothetikmaterial, Knochenimplantate und dergleichen verwendet werden kann. Dieses vorbekannte Hydroxylapatit-Material wird aus den Karbonatskeletten von Meerestieren, insbesondere Korallen und Seesternen hergestellt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines weiteren porösen Hydroxylapatit-Materials, das aufgrund der bei seiner Herstellung verwendeten Ausgangsmaterialien eine spezielle Porosität aufweist und in spezieller Form vorliegt.

Zur Lösung dieser Aufgabe dient das poröse Hydroxylapatit-Material, das dadurch gekennzeichent ist, daß das Material aus dem in Hydroxylapatit umgewandelten kalziumreichen Grundskelett von kalkinkrustierenden Algen hergestellt ist.

Gemäß bevorzugten Ausführungsformen sind die Poren des porösen Hydroxylapatit-Materials durch ein resorbierbares oder ein knocheninduktives Material wie Knochengelatine ausgefüllt.

Das erfindungsgemäße poröse Hydroxylapatit-Material findet insbesondere Verwendung als Knochenersatz, Zahnwurzeler-



satz, Stabilisierungsmaterial, Hohlkörperersatz, Augmentationsmaterial, Unterfütterungsmaterial oder Defektfüllungsmaterial.

Zur Herstellung des Hydroxylapatit-Materials können gemäß der Erfindung sämtliche Algen, insbesondere des Eu- und Sublitorals der Weltmeere, insbesondere Spezies der Corallinaceae wie Corallina officinalis, Corallina rubens, Lithothamnion calcarum und Spezies der Codiaceae, z.B. Halimeda spec., einschließlich benthisch-krustenförmiger Algen wie Lithothamnion spec. und Lithophyllum spec. verwendet werden, die überhaupt Kalk inkrustieren, sei es auch nur geringfügig.

Um das Kalkskelett der Algen zu erhalten, müssen die organischen Bestandteile der Algen zunächst entfernt werden. Dies kann durch sogenannte "Mazeration" erfolgen. Hierzu kann beispielsweise vitales oder getrocknetes Algenmaterial durch Kupferkomplexsalze, z.B. Schweizer's Reagens, oder mit Lithiumchlorid oder-bromidlösungen behandelt werden, oder es kann eine Pyrolyse durchgeführt werden. Solche Mazerationsverfahren, d.h. Arbeitsweisen zur Entfernung des organischen Materials, sind ebenfalls in der zuvor genannten US-PS 3 929 971 beschrieben, z.B. das Eintauchen in verdünnte Natriumhypochloritlösungen.

Nach der Mazeration mittels Schweizer's Reagens oder Lithiumchloridlösung oder nach einer Pyrolyse wird das von organischer Substanz restlos befreite Kalziumkarbonatgrundmaterial, das in Form eines Granultates vorliegt, gründlich mit destilliertem Wasser gewaschen. Die Korngröße des Materials liegt zwischen 0,1 und 2 mm. Das aus den Algen gewonnene, kalziumreiche Grundskelett wird dann in an sich bekannter Weise in Hydroxylapatit umgewandelt. Diese Umwandlung in Hydroxyalapatit erfolgt üblicherweise nach einem hydrothermischen Verfahren unter Anwendung eines Phosphatsalzbades. Hierzu können Alkalimetallphosphate wie Natriumorthophosphat, Kaliumorthophosphat und Ammoniumorthophosphat, saure Phosphate und Mischphosphate verwendet werden. Ebenfalls kann Orthophosphorsäure hierzu verwendet werden. Diese hydrothermale Behandlung zur Umwandlung von Kalziumcarbonat in Hydroxylapatit ist ebenfalls in der zuvor genannten US-Patentschrift 3 929 971 beschrieben. Die hydrothermale Behandlung wird in üblicher Weise bei erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur durchgeführt.

Ein Beispiel für eine solche Behandlung besteht darin, die porösen, mazerierten Granula aus Kalk inkrustierenden Algen mit Natriumhydrogenphosphat und bidestilliertem Wasser in einem Verhältnis 1:1:4 in einem geschlossenen Pehälter für 2 bis 3 Tage unter folgen Bedingungen zu halten:

- a) 300 °C und 500 bar oder
- b) 600 °C und 1000 bar.

Je nach den angewandten physikalischen Bedingungen kann auf die Rescrbierbarkeit des Materials in der Knochen-chirurgie Einfluß genommen werden.

Nach der hydrothermalen Behandlung liegt das Hydroxylapatit-Material üblicherweise in Granulatform vor. Aus dieser Granulatform können kompakte Stücke durch Agglomeration, z.B. durch übliche Sinterverfahren, gegebenenfalls unter Anwendung von Druck und unter Zusatz üblicher Sinterhilfsmittel hergestellt werden.

Zur Agglomeration des Granulats zu kompakten Stücken werden diese zunächst zu Formkörpern gepreßt und diese dann nach einer etwa vierstündigen Vorwärmphase bei einer Temperatur von 1000 bis 1400°C während 4 bis 5 Stunden gebrannt, anschließend wird z.B. während 4 bis 5 Stunden abgekühlt. Zur bewußten Beeinflussung der Porengröße des Hydroxylapatitkörpers nach Sinterung wird die Sinterung unter Zugabe empirisch ermittelter Mengen H<sub>2</sub> O (bidest.) durchgeführt.

Die Poren des erfindungsgemäßen Hydroxylapatit-Materials können mit resorbierbaren Materialien gefüllt sein. Hierdurch kann die Verträglichkeit des Hydroxylapatit-Materials bei der Verwendung in der Medizin, Zahnmedizin oder Tiermedizin verbessert werden, insbesondere kann die bei porösem Hydroxylapatit-Material auftretende Infektionsrate durch Füllung der Poren gesenkt und/oder die Knocheninduktion gesteigert werden. Als resorbierbare Materialien können lyophilisiertes heterologes Collagenvlies, homologes lyophilisiertes Fibrin, Gips, Proteine wie Gelatine oder Polymilchsäurepräparate, z.B. Polydyoxanon verwendet werden.

Ein Vorteil einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hydroxylapatit-Materials im Vergleich zu porösem Hydroxylapatit-Material, das aus Korallenmaterialien gemäß der US-PS 3 929 971 hergestellt wurde, liegt in der Granulatform, die bei bestimmten Anwendungsmöglichkeiten Vorteile bietet.

## Patentansprüche

- 1. Poröses Hydroxylapatit-Material, dadurch gekennzeichnet, daß das Material aus dem in Hydoxylapatit umgewandelten kalziumreichen Grundskelett von kalkinkrustierenden Algen hergestellt ist.
- Poröses Hydroxylapatit-Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß seine Poren durch ein resorbierbares Material ausgefüllt sind.
- 3. Poröses Hydroxylapatit-Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß seine Poren durch ein knocheninduktives Material ausgefüllt sind.
- 4. Poröses Hydroxylapatit-Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß seine Poren durch Knochengelatine ausgefüllt sind.
- 5. Verwendung des porösen Hydroxylapatit-Materials nach einem der Ansprüche 1 bis 4 als Knochenersatz, Zahnwurzelersatz, Augmentationsmaterial, Stabilisierungsmaterial, Hohlkörperersatz oder Defektfüllungsmaterial.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 86/00702

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, Indicate all) 6					
Accordin	g to internal	ional Patent Classification (IPC) or to both Na	tional Classification and IPC		
Int.Cl. 4 A 61 L 27/00; A 61 K 6/06					
II. FIELD	S SEARCE	HED		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	
		Minimum Docume	entation Searched 7	<del></del>	
Classificat	ion System		Classification Symbols		
Int.	c1. <sup>4</sup>	A 61 L	•		
		Documentation Searched other to the Extent that such Document	than Minimum Documentation are included in the Fields Searched		
		<u> </u>			
			·		
III. DOCI	UMENTS (	ONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citat	ion of Document, 11 with Indication, where app	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13	
	[				
A		., 2223325 (RESEARCH C			
	1974,	see claims 1,4,13,14	l; pages 7-8	1-5	
		in the application			
	İ				
A	ED A	, 0022724 (ANVAR) 21	January 1001		
<b>"</b>		laims 1,10	Danuary 1361		
	366	Taims I,IV		1	
A		, 2460710 (F. BASSET)			
	see p	age 6, lines 7-8; cla	lims 1-4,8	1 .	
			•		
A	CH, A	, 643732 (H. SCHEICHE	R) 29 June 1984	2-4	
A	FR, A	, 2350826 (BATTELLE)	09 December 1977	2-4	
A	Chemi	cal Abstracts, volume	93 No 21 24		
-	Novem	ber 1975, (Columbus,	Obio US)		
		unden et al.: "Commerc			
	and u	tilization of maerl",	see page 428,		
	apstr	act 177172x,& Econ. B	ot. 1975,		
	29(2)	, 140-5			
	]				
* Special categories of cited documents: 19  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the					
"E" endies desurement had multipled on a community of invention					
ning date					
"L" cocument which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step which is cited to establish the publication date of excellent					
citation or other special reason (as specified)  cannot be considered to involve an invention is					
other means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.					
IV. CERTIFICATION					
Date of the Actual Completion of the International Search  Date of Mailing of this International Search					
06 March 1987 (06. 03.87) 03 April 1987 (03. 04.87)					
International Searching Authority Signature of Authorized Officer					
European Patent Office					

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 19/03/87

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR-A- 2223325	25/10/74	DE-A,B,C 2416087 US-A- 3929971 GB-A- 1455360 CA-A- 1004026 JP-A- 50052122	07/11/74 30/12/75 10/11/76 25/01/77 09/05/75
EP-A- 0022724	21/01/81	FR-A,B 2460657 JP-A- 56018866 AU-A- 6038780 US-A- 4356572 CA-A- 1152254 AU-B- 537284 AT-B- E11489	30/01/81 23/02/81 15/01/81 02/11/82 23/08/83 14/06/84 15/02/85
FR-A- 2460710	30/01/81	None	
CH-A- 643732	29/06/84	None	
FR-A- 2350826	09/12/77	NL-A- 7704659 DE-A,B 2620891 AT-B- 352867 GB-A- 1562758 US-A- 4192021 CH-A- 632158 DE-A,B 2620890	15/11/77 17/11/77 10/10/79 19/03/80 11/03/80 30/09/82 17/11/77

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) 6				
				usndepeu) p
	der internati	onalen Patentklassifikation (IPC) oder nach d	ier nationalen Klassifikation und der IPC	
Int Cl 4	A	61 L 27/00; A 61 K 6/	06	
II. RECH	IERCHIERT	E SACHGEBIETE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Recherchierte	Mindestprüfstoff <sup>7</sup>	
Klassifika	tionssystem		Klassifikationssymbole	
Int. CI 4		A 61 L		
			ff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese Irten Sachgebiere fallen <sup>9</sup>	
III. EINSC	CHLÄGIGE	VERÖFFENTLICHUNGEN <sup>9</sup>		
Art*	Kennzeich	nnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> ,soweit erforder	lich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. 13
A		A, 2223325 (RESEARCH 1974, siehe Ansprüche der Anmeldung erwähnt	CORP.) 25. Oktober 1,4,13,14; Seiten 7-8	1-5
A		A, 0022724 (ANVAR) 21 siehe Ansprüche 1,10		1
A	FR,	A, 2460710 (F. BASSET siehe Seite 6, Zeilen	) 30. Januar 1981 7-8; Ansprüche 1-4,8	1
A	CH,	A, 643732 (H. SCHEICH	ER) 29. Juni 1984	2-4
A	FR,	A, 2350826 (BATTELLE)	9. Dezember 1977	2-4
A	Chen	nical Abstracts, Band November 1975, (Columb G. Blunden et al.: "Co and utilization of mac Zusammenfassung 17717; 29(2), 140-5	bus, Ohio, US).	
"A" Vero defin "E" ålteri tiona	iffentlichung, liert, ab <b>e</b> r ni es Dokument lien Anmelde	n von angegebenen Veroffentlichungen 10; , die den allgemeinen Stand der Technik cht als besonders bedeutsam anzusehen ist t, das jedoch erst am oder nach dem interna- datum veroffentlicht worden ist	"T" Spatere Veröffentlichung, die nach de meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anmeldung nicht kollic Verstandnis des der Erfindung zugru oder der ihr zugrundeliegenden Theorie	veröffentlicht worden liert, sondern nur zum ndeliegenden Prinzios
zweit fentli nann	leihaft erschi ichungsdatun ten Veroffens	die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch einen zu lassen, oder durch die das Verof- n einer anderen im Recherchenbericht ge- dichung belegt werden soll oder die aus einem ren Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"X" Veroffentlichung von besonderer Bedet te Erfindung kann nicht als neu oder au keit berühend betrachtet werden "Y" Veroffentlichung von besonderer Bedet	itung; die beanspruch- if erfinderischer Tätig-
"O" Vero eine bezie	ffentlichung, Benutzung, ht	die sich auf eine mundliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen die vor dem internationalen Anmeldeda-	të Erfindung kann nicht els auf erfind ruhend betrachtet werden, wenn die einer oder mehreren anderen Veroffent gorie in Verbindung gebracht wird und	derischer Tätigkeit be- Veroffentlichung mit lichungen dieser Kate-
tum, licht	aber nach de worden ist	m beanspruchten Prioritatsdatum veroffent-	einen Fischmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	Pazentfamilie ist
	IEINIGUNG			
		sses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherc	
o. Ma	irz 198	· /		- 3 Ming 1287
Interna	tionale Rech	erchenbehorde	Unterschrift des bevollmachtigten Bedienst	ten //
		uropäisches Patentamt	M. VAN MOL NA	

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 19/03/87

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbe- richt angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffent- lichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffent- lichung
FR-A- 2223325	25/10/74	DE-A,B,C 2416087 US-A- 3929971 GB-A- 1455360 CA-A- 1004026 JP-A- 50052122	07/11/74 30/12/75 10/11/76 25/01/77 09/05/75
EP-A- 0022724	21/01/81	FR-A,B 2460657 JP-A- 56018866 AU-A- 6038780 US-A- 4356572 CA-A- 1152254 AU-B- 537284 AT-B- E11489	30/01/81 23/02/81 15/01/81 02/11/82 23/08/83 14/06/84 15/02/85
FR-A- 2460710	30/01/81	Keine	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
CH-A- 643732	29/06/84	Keine	
FR-A- 2350826	09/12/77	NL-A- 7704659 DE-A,B 2620891 AT-B- 352867 GB-A- 1562758 US-A- 4192021 CH-A- 632158 DE-A,B 2620890	15/11/77 17/11/77 10/10/79 19/03/80 11/03/80 30/09/82 17/11/77